

Ediția
APRILIE
2008

Ceresit

Ceresit

CD 26

Mortar de reparații pentru beton, cu granulație mare pentru grosimi de la 30 mm la 100 mm

Mortare pe bază de ciment pentru aplicare în strat gros

CARACTERISTICI

- Con tracții scăzute
- Pentru interior și exterior
- Impermeabil
- Rezistent la îngheț-dezghet și la agenții chimici emanați de către armăturile de oțel
- Întărire rapidă
- Hidrofobic
- Armat cu fibre
- Mineral
- Modificat cu polimeri
- Monocomponent
- Lucrabilitate foarte bună
- Pentru aplicare manuală sau mecanică

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CD 26 este un mortar de umplere mono-component cu granulație fină pentru nivelarea suporturilor de beton și beton armat, umplerea fisurilor/golurilor și repararea suporturilor deteriorate. Se poate utiliza în grosimi de max 5 mm. Este potrivit pentru închiderea fisurilor și porilor de exemplu înaintea vopsirii suprafeței. Ceresit CD 26 poate fi aplicat atât pe suprafețe verticale cât și pe suprafețe orizontale la interiorul și exteriorul clădirilor. Mortarul poate fi aplicat pe beton de clasa min C12/15 (Bc15,B 200)

Ceresit CD 26 face parte din sistemul de reparare a betonului Ceresit PCC. Sistemul Ceresit PCC este destinat pentru repararea fisurilor, denivelărilor, reprofilarea diverselor elemente de beton precum și efectuarea diverselor reparații la structurile de beton armat. Permite repararea structurilor de beton chiar și când acestea au fost grav avariate datorită exploatarei sau distrugerii sub influența factorilor mecanici sau agenților chimici. Este potrivit pentru repararea următoarelor tipuri de structuri în construcții: balcoane, pasaje, jgheaburi (santuri) de beton armat, tavane, etc. De asemenea poate fi utilizat la repararea elementelor de construcții cum ar fi rezervoare din beton sau din beton armat inclusiv stații de tratare a apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri monolitice (inclusive piscine realizate din beton armat), șeminee, camere frigorifice.

Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente la condițiile meteo, la săruri și la reacțiile provocate de fenomenul de îngheț-dezghet a armăturilor de oțel. Au rezistență bună la



apă și în același timp sunt permeabile la trecerea vaporilor. Nu sunt influențate negativ de procesul de carbonizare a armăturii și de aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de viață a construcției. A nu se utiliza la repararea betonului ușor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CD 26 aderă la toate suprafețele curate, fără fisuri, cu capacitate portantă, care nu prezintă substanțe ce ar putea împiedica aderența. Suprafața support trebuie să fie rezistentă la compresiune (beton de clasa min C12/15) și rezistență la smulgere de min 1,0 MPa (1 N/mm²).

Betonul

Betonul corodat sau carbonatat și orice alte elemente, proeminente trebuie îndepărtate cu atenție. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenți antiaderenți, straturi vechi trebuie îndepărtate mecanic. Suprafața betonului trebuie să fie aspră și poroasă, și să asigure aderență bună. Suprafața support trebuie pregătită mecanic prin sablare, șlefuire sau frezare.

Armatura

Barele corodate de armături trebuia să fie decopertate de be-

ton până în locul în care nu mai sunt corodate. Rugina trebuie îndepărtată prin sablare până când aspectul lor este curat, și apoi curățate cu jet de aer comprimat fără ulei. Înaintea aplicării Ceresit CD 26 barele de armatură trebuie acoperite cu vopsea anticorozivă în dublu strat realizată cu Ceresit CD 30. Sporturile din beton trebuie stropite în prealabil prin pulverizare cu apă fără a se forma bălți și apoi suportul ușor umezit trebuie acoperit cu stratul de contact Ceresit CD 30. Mortarul de umplere Ceresit CD 26 trebuie aplicat pe stratul de contact ușor umed, în timp de maxim 30-60 minute. În cazul depășirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou.

MOD DE APLICARE

Prepararea mortarului:

Conținutul ambalajului trebuie turnat în cantitatea măsurată de apă curată și mixat cu o bormasină până când se obține o masă omogenă fără aglomerări. După 3 minute se amestecă din nou.

Aplicarea mortarului:

Mortarul trebuie aplicat în cadrul timpului de punere în operă indicat în prezenta fișă tehnică. Aplicarea se va face cu mistria pe suprafețele umede sau turnat în cofrajele făcute și structurat corespunzător.

În cazul suprafețelor mari se recomandă vibrarea.

Suprafața mortarului CD 26 poate fi nivelată imediat cu mistrial, cu gletieră de plastic sau de oțel sau chiar cu un burete în timp de 5-20 minute.

Mortarul CD 26 poate fi aplicat și prin torcretare. Poate fi aplicat într-un singur strat pe suprafețe verticale până la la 35 mm grosime. În cazul aplicării mortarului în câteva straturi consecutive sau în cazul aplicării pe mortarul CD 26 timpul între aplicări nu trebuie să depășească 3 ore. În caz contrar este necesar să se aștepte 24 ore, se se umezească substratul din nou, să se aplice stratul de contact și după aceea reaplicati mortarul CD 26.

După 2 zile mortarul Ceresit CD 26 poate fi acoperit cu filerul Ceresit CD 24.

Protecția suplimentară a betonului

Protecția adițională pentru beton împotriva coroziunii armăturii, efectului daunator al apei, îngheț, agenți agresivi, condiții atmosferice este acoperirea mortarului CD 26 cu un strat de hidroizolație flexibilă Ceresit CR 166 la 3 zile după aplicarea mortarului Ceresit CD 26.

Notă:

Ceresit CD 26 se va folosi în condiții uscate, la temperaturi între +5° to +30°C și umiditate relativă sub 80%. Mortarul trebuie protejat împotriva uscării foarte rapide (acțiunea razelor soarelui, curenți de aer etc). Mortarul trebuie protejat împotriva ploii până la uscarea completă. Se recomandă potejarea schelei. Toate datele tehnice prezentate au fost obținute la o temperatură de +20°C și umiditate relativă de 60%. Se va lua în considerare că în alte condiții climatice întărirea poate fi accelerată sau întârziată. Materialul proaspăt poate fi spălat cu apă dar odată întărit acesta poate fi eliminat numai mecanic. A nu se amesteca cu alte agregate, aditivi sau lianți. A nu se acoperi cu materiale pe bază de gips Ceresit CD 26 conține ciment și produce o reacție alcalină în contact cu apa. De aceea pielea și ochii trebuie protejați. În cazul contactului cu pielea se va clăti din abundență cu apă, în cazul contactului cu ochii se va solicita ajutorul medicului. Conținutul de Crom VI - sub 2 ppm în timpul valabilității produsului.

Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro

INFORMATII

Prezenta Fișă Tehnică prezintă modul de utilizare a produsului, precum și modul de aplicare al acestuia, însă toate acestea depind și de pregătirea profesională a utilizatorului. Proprietățile enumerate se bazează pe experiența practică și verificările practice. Condițiile specifice obiectului dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv, în cazul în care aveți dubii, calitatea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii. Prin apariția acestei fișe tehnice de observații toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Până la 12 luni de la data fabricației depozitat pe paleți în condiții uscate și în ambalajul original.

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE

Baza:	ciment cu umpluturi minerale și rășini de înaltă calitate
Culoare:	gri
Granulație:	0÷0,5 mm
Raport de amestec:	aprox. 3-3,2 l apă/ 25 kg
Timp de maturare:	aprox. 3 minute
Timp de punere în operă:	aprox. 30 minute
Temperatura de aplicare:	+ 5° C până la +30° C

Aplicarea stratului următor:

- timpul între aplicarea straturilor consecutive de mortar CD 26: maxim 3 ore;
- aplicarea filerului : după aproximativ 2 zile;
- aplicarea straturilor de protecție: după aproximativ 3 zile.

Contrații:	după 28 zile ≤ 0,12 %
Modulul de elasticitate la compresiune:	≥ 15 GPa
Rezistența la compresiune la 28 zile:	≥ 40 MPa
Rezistența la întindere prin încovoiere după 28 zile:	≥ 9 MPa
Aderență după 28 zile:	≥ 1,5 MPa
Rezistența la tempretură:	de la -50 până la +70°C
Rezistența la ploaie:	după aproximativ 24 ore
Consum:	aprox. 2 kg/m ² /1 mm grosime

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREȘTI
cu nr. AT 016-04/750 - 2008

