

Silikon Roof

Material de etanșare bituminos pe bază de solvenți

CARACTERISTICI

- Aplicabil pe suprafețe umede
- Gata de utilizare
- Formulă tixotropică
- Fără curgeri
- Nu conține azbest
- Asigură protecție împotriva umidității și a coroziunii
- Rezistență la raze ultraviolete
- Întărire rapidă

DOMENII DE UTILIZARE

Este folosit pentru etanșarea și umplerea rosturilor pe suprafețe din beton, plumb, zinc, ceramică, pe plăci izolante, acoperișuri, parapetei, canale de ventilație, sisteme de drenaj. Pentru etanșări la automobile, pentru etanșarea tuturor suprafețelor pe bază de bitum și etanșarea acoperișurilor confecționate din tablă. Poate fi folosit și ca etanșant pentru materialele folosite în construcțiile de ambarcațiuni.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele care urmează a fi etanșate trebuie să fie curate, fără rugină, ulei, grăsime sau alte impurități.

MOD DE APLICARE

Se recomandă folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este necesară o presiune a aerului de 2-5 Bar, în funcție de diametrul duzei și viteza de aplicare. O netezire ulterioară trebuie făcută, dacă este cazul, înainte de formarea peliculei, adică în decurs de 10 - 15 minute.

RECOMANDĂRI

Nu poate fi folosit pentru amorsaj. Nu poate fi vopsit cu vopsele pe bază de solvenți. Poate fi folosit cu plăci din polistiren extrudat. În acest caz, Ceresit Silikon Roof poate fi folosit numai pentru aplicarea pe suprafețe suport. A nu se aplica direct pe plăcile de polistiren. Contactul cu uleiurile minerale pot afecta, slăbi materialul. Deoarece conține hidrocarburi aromate, trebuie asigurată ventilația când se lucrează la interior. În cazul contactului cu pielea sau în alte situații care pot afecta sănătatea, trebuie cerut sfatul medicului.



DATE TEHNICE

Sistemul de întărire:	Neutral, uscare fizică
Tempul de formare a peliculei:	30 minute
Densitate:	1,38 g/cm ³
Temp de întărire	
(23°C umiditate relativă: 65 %):	0,5 - 1 mm / zi
Temperatura de aplicare :	3°C până la 35°C
Rezistența la temperatură:	-35°C până la 110°C
Curățarea sculelor:	Materialul, atât cel întărit, cât și în stare proaspătă, poate fi curățat cu diluant
Depozitare:	9 luni în spații răcoase și uscate

Consum orientativ:

Dimensionare:	ml	Metru liniar
3 X 5 mm	15	20
6 X 6 mm	36	8
10 X 10 mm	100	3
20 X 20 mm	200	1,5

DEPOZITARE

Ceresit Silikon Roof se va păstra în locuri răcoase și uscate. Temperatura optimă de depozitare este între +5°C până la +25°C. Tempul de depozitare este de 9 luni în ambalajul original.

CULORI

Negru

AMBALARE

280 ml